



DETAILVERSLAG BLOKLICHTING

Inventarisnummer 15-NIN-HTG-392-PS-55-6
(MET 2017/07)

SOLVA

BEHANDELINGSPROCES

Een object in een bloklichting werd geröntgend en geëvalueerd (F01). Aan de hand van de eerste röntgenfoto's kon het object niet onmiddellijk worden geïdentificeerd (F02). In overleg met de opdrachtgever werd besloten om het object toch vrij te leggen (F03).

Na het vrijleggen werd het opnieuw geröntgend om eventuele doorboringen in het object vast te stellen, echter zonder resultaat (F04).

Het object was gefragmenteerd en sterk aangetast door corrosie. Het betreft een metalen band te zijn van ongeveer 3 millimeter dik, 10 centimeter hoog en ongeveer 45 centimeter lang (diameter?). Deze band was vermoedelijk oorspronkelijk cirkelvormig geplooid. Waarschijnlijk heeft het object nog een tijd aan de oppervlakte gelegen waardoor het aan een zijde grotendeels is weggecorrodeerd en het wat spits toeloopt aan de uiteinden (F05 en F06).

Omdat er geen gereduceerd metaal meer aanwezig is, is het niet ontzout. De breuken zijn aan elkaar gelijmd en behandeld met:

- Araldite hars (hars: BY 158, harder: aradur 21),
- Paraloid B72.

