

Conserveringsrapport

Metaalvondsten



Projectnaam:	Aalter Sint-Jozefstraat
Projectnummer:	A-19.0209
Auteur (en actor):	M. Hendriksen (KNA-Specialist Conservering; Senior KNA-specialist Materialen)
Uitvoeringsperiode:	31-03-2020 en 1-04-2020
Versie:	Definitief
Datum en paraaf:	1-04-2020 

Afkorting	Metaalsoort
MAG	Zilver
MAL	Aluminium
MAU	Goud
MCU	Koper- koperlegering
MPB	Lood
MSN	Tin
MZN	Zink

Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
91	Beslag	MCU	Bedekt met bodemmateriaal en actieve corrosie. Delen zijn afgebroken en ontbreken, zeer brokkelig oppervlak. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
110	Munt	MCU	Bedekt met bodemmateriaal en actieve corrosie. Delen zijn afgebroken en ontbreken, zeer brokkelig oppervlak. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
167	Fibula	MCU	Bedekt met bodemmateriaal en actieve corrosie. Delen zijn afgebroken en ontbreken, zeer brokkelig oppervlak. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
309	Riemgeleider	MCU	Bedekt met bodemmateriaal en actieve corrosie. Delen zijn afgebroken en ontbreken, zeer brokkelig oppervlak. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
577	Fibula	MCU	Bedekt met bodemmateriaal en actieve corrosie. Delen zijn afgebroken en ontbreken, zeer brokkelig oppervlak. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

