

Balen Molenveld (2021E306)

Vondstenlijst - Aardewerk

VNR	Spoornr	Werkput	Vlak	Vulling	Verzamelwijze	Aantal	Gewicht (gr)	Rand	Wand	Bodem	MAI	MAE
2	1007	1	1	1	CP	1	32	1			1	1
3	1054	1	1	1	CP	3	46		3			1
4	1022	1	1	1	AFW	4	16	1	3		1	4
5	1005	1	1	1	AFW	2	12		2			1
6	1022	1	1	4	AFW	1	2		1			1
6	1022	1	1	4	AFW	1	5		1			1
7		1	1		AANV	1	7			1		1
7		1	1		AANV	1	39	1			1	1
9	1022	1	1	3	CP	1	4		1			1
10	1022	1	1	2	AFW	1	3		1			1
11	1058	1	1	5	CP	4	5		4			1
12	1005	1	1	1	AANV	1	16			1		1
13	1060	1	1	1	CP	1	3		1			1
14	1022	1	1	1	CP	1	16	1			1	1

Aardewerksoort	Gedraaid of handgevormd	Glad- of ruwwandig	Bakkleur
Gedraaid fijn grijsbakkend aardewerk	gedraaid		donkergrijs
Rijnlands steengoed	gedraaid		grijs
Maaslands wit aardewerk	gedraaid		witgeel tot roze
Gedraaid fijn grijsbakkend aardewerk	gedraaid		donkergrijs
Maaslands wit aardewerk	gedraaid		witbeige
Handgevormd, chamotteverschraald aardewerk	handgevormd	ruwwandig	zwartgrijs
Maaslands wit aardewerk	gedraaid		witbeige
Gedraaid fijn rood aardewerk	gedraaid		oranjerood
Maaslands wit aardewerk	gedraaid		witbeige
Gewoon grijs aardewerk of Lowlands ware	gedraaid	ruwwandig	lichtgrijs
Gedraaid fijn rood aardewerk	gedraaid		rood
Gedraaid fijn rood aardewerk	gedraaid		rood
Gedraaid fijn rood aardewerk	gedraaid		bruinrood
Gedraaid fijn grijsbakkend aardewerk	gedraaid		donkergrijs

Kern	Magering	Grootte
lichtgrijs	zand	fijn
idem, met beige ongesinterde partikels	gesinterd	gesinterd
idem	zand	zeer fijn tot fijn
lichtgrijs	zand	fijn
idem	zand	fijn
donkerbruingrijs	chamolte	gemiddeld tot grof en zeer grof
idem	zand	zeer fijn tot fijn
rood tot grijs	zand, af en toe witte of rode inclusie	fijn
idem	zand	zeer fijn tot fijn
oranjerood met lichtgrijze binnenkern	zand	zeer fijn
idem	zand	fijn
grijs	zand	fijn
rood	zand	fijn
lichtgrijs	zand	fijn

Hoeveelheid	Dichtheid	Hardheid	Dikte scherf (mm)	Afwerking
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld tot hard		
gesinterd	gesinterd	zeer hard		paarse engobe en glazuur
weinig tot gemiddeld	laag tot gemiddeld	hard		2x gele glazuur
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld tot hard		
weinig tot gemiddeld	laag tot gemiddeld	hard		
veel	dicht	zacht tot gemiddeld	11	geëffend
weinig tot gemiddeld	laag tot gemiddeld	hard		
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld		oranjegeel loodglazuur
weinig tot gemiddeld	laag tot gemiddeld	hard		
weinig	laag	zacht tot gemiddeld	5	
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld		glazuurspat
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld		glazuurspatten
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld tot hard		glazuurspat
gemiddeld	gemiddeld	hard		

Locatie glazuur/engobe	Vorm
	teíl
buitenzijde	
buitenzijde	kogelvormige pot
binnenzijde	teíl
buitenzijde	
buitenzijde	
	teíl

Type rand
simpele bandvormige rand met afgeronde top, weinig ondersneden
korte manchetrand
uitgewerkte en gedoornde, geribbelde bandvormige rand met afgeronde top
ondersneden bandvormige, fijne rand met afgeronde top

Type bodem	Bewaring	Literatuur	Datering	Datering specifiek
	slecht		late middeleeuwen	1250-1400
	slecht		late middeleeuwen	
	slecht		volle middeleeuwen	1050-1175
	slecht		late middeleeuwen	
	slecht		volle middeleeuwen	
	slecht		ijzertijd/romeins	
lensbodem	slecht		volle middeleeuwen	
	slecht		late middeleeuwen	
	slecht		volle middeleeuwen	
	slecht		Romeins?	
	slecht		late middeleeuwen	
vlakke bodem	slecht		late middeleeuwen/nieuwe tijd	
	slecht		late middeleeuwen	
	slecht		late middeleeuwen	

Herkomst	Datum vondst
Regionaal	31/05/2021
Langerwehe	7/06/2021
Maasland	3/06/2021
Regionaal	2/05/2021
Maasland	3/06/2021
Lokaal/Regionaal	3/06/2021
Maasland	21/05/2021
Regionaal	21/05/2021
Maasland	2/06/2021
Regionaal	3/06/2021
Regionaal	7/06/2021
Regionaal	31/05/2021
Regionaal	7/06/2021
Regionaal	2/06/2021