

Conserveringsrapport

Metaalvondsten Ieper



Projectnaam:	Ieper Appelstraat BAAC VL- conservering metaal
Projectnummer:	A-20.0343
Auteur (en actor):	M. Hendriksen (KNA-Specialist Conservering; Senior KNA-specialist Materialen)
Uitvoeringsperiode:	7-12-2020 tot 15-12-2020
Versie:	Definitief
Datum en paraaf:	16-12-2020 

Afkorting	Metaalsoort
MAG	Zilver
MAL	Aluminium
MAU	Goud
MCU	Koper- koperlegering
MPB	Lood
MSN	Tin
MZN	Zink

Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
56	Fluitje	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 1.053
Laag: 1
KW: 1
Profiel: 1
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Fluitje Datum: 2-8-20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
58	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Breuk in rechterbovenkant gefixeerd met cyanoacrylaat. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 2
Vlak: 4.7
Spoor: 1.053
Laag: 1
KW: 1
Profiel: 1
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Insigne Datum: 28/8/2020



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
77	Miniatuur	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Breuk in linker poot gefixeerd met cyanoacrylaat. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 52
Laag: 1
KW: 1
Profiel: 1
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Miniatuur Datum: 31/08/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
78	Miniatuur	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 32
Vnr.: 78

KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 31/08/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
84	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 35
Vnr.: 84

KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 31/08/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
86	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 33
Vnr.: 86

KW: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
Profiel: ☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT

Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 31/08/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
92	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oogje linksonder was gebroken en is gefixeerd met cyanoacrylaat. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper BAAC-nr: 2020-0609
Plaats: Appelstraat Projectcode: 2020G207

Put: 1
Viak: 2-3
Spoor: Vnr: 92

Laag: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
KW: ☐ BEMO ☒ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
Categorie: ☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 1/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
110	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper BAAC-nr: 2020-0609
Plaats: Appelsstraat Projectcode: 2020G207

Put: 1
Viak: 3
Spoor: 110 Vnr: 110

Laag: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
KW: ☐ BEMO ☒ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
Categorie: ☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: GR60 LAB Datum: 1/9/2020



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
115	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper BAAC-nr: 2020-0609
Plaats: Appelstraat Projectcode: 2020G207

Put: 1
Viak: 2
Spoor: 85 Vnr: 115

Laag: Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
KW: ☐ BEMO ☒ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
Categorie: ☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 1/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
150	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 150
Laag: 1
KW: 1
Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 2/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
151	Miniatuur	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 1
Spoor: 151
Laag: 1
KW: 1
Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 2/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
155	Ringbroche	MCU	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr: 2020-0609
Projectcode: 2020G207

Put: 1
Vlak: 2
Spoor: 113
Laag: 1
KW: 1
Context: ☐ OV ☐ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Profiel: ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL

Aanv. info: Datum: 2-09-20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
254	Gesp	MCU	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207
Put: 2
Vlak: 2
Spoor: 254
Vnr.:
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: 10 Datum: 8/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
255	Penning	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207
Put: 2
Vlak: 3
Spoor: 255
Vnr.:
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☐ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: 10 Datum: 9/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
258	Ringbroche	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelstraat
BAAC-nr.: 2020-0609
Projectcode: 2020G207
Put: 2
Vlak: 2
Spoor: 258
Vnr.:
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AW ☐ BOT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BK ☐ SLAK ☐ KST ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: 10 Datum: 10/9/20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
331	Insigne 4 stuks en penning	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Sint Gilles insigne fragmenten en opgerold insigne zijn verstevigd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelsstraat
Put: 1
Vlak: 4
Spoor: 318
Vnr.: 331
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AV ☐ OT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BEMO ☐ AK ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 17-09-20



Gem.: Ieper
Plaats: Appelsstraat
Put: 1
Vlak: 4
Spoor: 318
Vnr.: 331
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AV ☐ OT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BEMO ☐ AK ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 17-09-20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
349	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Verstevigd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelsstraat
Put: 1
Vlak: 4
Spoor: 14
Vnr.: 349
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AV ☐ OT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BEMO ☐ AK ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 17-09-20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
352	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

Gem.: Ieper
Plaats: Appelsstraat
Put: 1
Vlak: 3
Spoor: 3
Vnr.: 352
Context: ☐ OV ☒ AAVL ☐ COUPE
☐ BEMO ☐ PV ☐ AFW ☐ STORT
Categorie: ☐ AV ☐ OT ☐ ORG ☒ MET ☐ NS
☐ BEMO ☐ AK ☐ VL ☐ GL
Aanv. info: Datum: 17-09-20



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
354	Ampul	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Verstevigd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
361	Insigne en spiegeldoosje	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.
361	Riemklem	MCU	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
416	Messchede punt	MCU	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
--------	--------------	-----------	-------------

420	Insigne en fluitje	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.
-----	--------------------	-----	---



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
428	Insigne	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
433	Gesp en beslag	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.
433	Knoop	MCU	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld tegen bronspest met Benzotriazole. Geïmpregneerd met paraloid B72. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
434	Gesp en beslag	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.
434	Deel schoen	ODL	Aanhangend bodemmateriaal afgespoeld met stromend water. Iets laten indrogen en 2 weken in PEG400.



Vondst	Omschrijving	materiaal	Behandeling
446	Spiegeldoosje	MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Oppervlakte behandeling met Cosmoloid h80.

