

CONSERVATIEFICHE



ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S385 – VNR664
Materiaal: Aardewerk
Object: Kruikje en losse scherven

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok
Fysieke stabiliteit: Stabiel, gebroken scherven, kruikje
Chemische stabiliteit: Poreus
Eerdere behandelingen: /
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Verwijderd uit blok en verder gereinigd met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.

Chemische stabilisatie: /

Fysieke stabilisatie: Consolidatie van de scherven: 5% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Lijmbruggen voor extra stevigheid: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel in combinatie met pigmenten en vulmiddel.

Bescherm laag: /

Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE -schuim en een PP doos.

Opmerkingen: De hand gevormde scherven passen gedeeltelijk, maar er zijn niet voldoende scherven bewaard gebleven om het objecten te kunnen reconstrueren.
Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.

Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.

Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Toonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-

20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Enkel koude lichtbronnen gebruiken.

UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie



Foto's na conservatie





Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.