

CONSERVATIEFICHE

ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S635 – VNR990
Materiaal: Glas
Object: Deel van een fles

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok
Fysieke stabiliteit: Gebroken, niet volledig
Chemische stabiliteit: Zeer goed
Eerdere behandelingen: /
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Verwijderd uit blok en verder gereinigd met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.
Chemische stabilisatie: /
Fysieke stabilisatie: Consolidatie: /
Verlijming: /
Beschermlaag: /
Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE -schuim en een PP doos.
Opmerkingen: Het object werd niet verlijmd omdat er geen duidelijk onderdeel van de fles gevormd kon worden. Er zijn te veel ontbrekende delen om een reconstructie te kunnen maken. Er werden foto's gemaakt tijdens de tijdelijke montage, om de originele vorm duidelijk te maken (voor zover mogelijk).
Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden. Gebufferde zuurvrije materialen vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.
Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.
Tentoonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale

schommeling van 3% RV/24u.
Enkel koude lichtbronnen gebruiken.
UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.


DOCUMENTATIE


Foto's voor conservatie



Foto's na conservatie







Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.