

CONSERVATIEFICHE



ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S636 – VNR1038
Materiaal: Aardewerk
Object: Kruikje (witte)

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok
Fysieke stabiliteit: Stabiel, gebroken
Chemische stabiliteit: Poreus en sterk verzwakt, sterk gefragmenteerd.
Eerdere behandelingen: /
Opmerkingen: Wegens de grote fragmentering en de fijnheid van de scherven, is het verwijderen uit blok niet aangewezen. Dit zou een volledig verlies van vorm met zich meebrengen, waarna het object niet meer terug gemonteerd zal kunnen worden.

BEHANDELING

Reiniging: Bovenkant van het blok werd gereinigd en verder vrij gemaakt met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.
Chemische stabilisatie: /
Fysieke stabilisatie: Consolidatie van scheuren, het blok en de inhoud: 3-10% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Beschermlaag: /
Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE -schuim en een PP doos.
Opmerkingen: Wegens de sterke fragmentatie werden beide kruikjes (VNR 1055, oranje kleur) ter plaatse gelaten en geconsolideerd. Zo wordt extra stevigheid geboden aan dit object. Het object werd geconsolideerd zoals het werd aangetroffen bij de opgraving. De originele vorm werd niet gereconstrueerd.
Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.


Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Tentoonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.
Enkel koude lichtbronnen gebruiken.
UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie



Foto's na conservatie



Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.