

CONSERVATIEFICHE



ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: NISE19 – S676 – VNR1118
Materiaal: Aardewerk
Object: kraagkom

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In blok
Fysieke stabiliteit: Stabiel, gebroken
Chemische stabiliteit: Poreus
Eerdere behandelingen: /
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Verwijderd uit blok en verder gereinigd met een mengsel van water en ethanol, daarna gecontroleerd gedroogd aan de lucht.

Chemische stabilisatie: /

Fysieke stabilisatie: Consolidatie van haarscheuren en de breuknaden: 5% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel.
Aanvulling: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel met pigmenten, als lijnbruggen.

Bescherm laag: /

Verpakking: Op maat, inert materiaal in PE – schuim en een PP doos.

Opmerkingen: Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Niet hanteren aan de rand van de kraagkom.

Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.

Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-18°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Tentoonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 16-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-50% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.

Enkel koude lichtbronnen gebruiken.
UV-licht moet vermeden worden.

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elke 3 maanden gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie



Foto's tijdens conservatie



Foto's na conservatie



Alle foto's worden ook digitaal bezorgd.