

BIJLAGE 10.10 - ASSESSMENTTABEL BOUWKERAMIEK EN VERBRANDE LEEM												
TIELT SCHUIFERSKAPELLE-DOSSEWEG - 20239-0839 - 2023J120												
Vondstnr	WP	Spoor	Laag	Archeologische context	Soort bouwmateriaal	Aantal fragmenten	Kleur	Dikte (cm)	Gewicht (g)	Opmerkingen	Datering	Datering context op basis aardewerk
6	3	3002	1	Paalkuil B1	Fragmenten	3			34			Romeins, 1ste eeuw
6	3	3002	1	Paalkuil B1	Huttenleem	1			12			Romeins, 1ste eeuw
11	3	3036		Paalkuil B1	Dakpan (imbrex)	1		1,9	56		Romeins	Romeins, 1ste eeuw
14	5	5008		Waterput	Dakpan (tegula)	1		4	378	Secundair verbrand	Romeins	Romeins
14	5	5008		Waterput	Dakpan (tegula)	1		5,1	470	Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	Romeins
14	5	5008		Waterput	Dakpan (tegula)	1		2,6	100	Flensfragment	Romeins	Romeins
21	3	3037		Paalkuil B1	Dakpan (tegula)	1		4	244	Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	Romeins, 1ste eeuw
23	3	3002		Paalkuil B1	Dakpan (imbrex)	1		2,2	168		Romeins	Romeins, 1ste eeuw
28	3	3010		Paalkuil	Fragment	1		2,9		Van tegula?; Secundair verbrand		
34	3	3001 4, 6		Waterput	Dakpan	1		2,5	120	Wrs. van tegula	Romeins	Romeins, midden 2e - midden 3e eeuw
34	3	3001 4,6		Waterput	Dakpan (imbrex)	1		2,2	52		Romeins	Romeins, midden 2e - midden 3e eeuw
36	3	3001	1	Waterput	Dakpan (imbrex)	2		1,8 en 2,0	294		Romeins	Romeins, midden 2e - midden 3e eeuw
36	3	3001	1	Waterput	Dakpan (tegula)	3		2,6; 2,9 en 3,0	618	Verschillende baksels	Romeins	Romeins, midden 2e - midden 3e eeuw
36	3	3001	1	Waterput	Fragmenten	2		2,9	128		Romeins	Romeins, midden 2e - midden 3e eeuw
47	3	3004		Kuil B1	Fragmenten	3			44			Romeins, 1ste eeuw
53	4	4008		Kuil	Dakpan	1		3,2	172	Wrs. Van tegula; Secundair verbrand	Romeins	
53	4	4008		Kuil	Dakpan	1		2,4	128	Wrs. van tegula		
54	3	3032		Paalkuil B3	Fragment	1			2	Mogelijk aardewerk		
60	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (tegula)	7		2,5-2,7	1114	Flensfragmenten; meerdere baksels	Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
60	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (tegula)	2		2,7 en 4,1	742	Eén fragment kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
60	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (imbrex)	2		1,6 en 1,8	332		Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
60	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (Fragmenten)	10			552		Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
62	5	5002	6	Waterput	Fragment	1			114	Wrs. van tegula		Romeins, 0-250 n. Chr.
63	5	5002	7	Waterput	Dakpan (tegula)	1		2,2	156		Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
63	5	5002	7	Waterput	Fragment	1			2			Romeins, 0-250 n. Chr.
66	5	5021		Paalkuil P1	Fragment	1			1			Romeinse periode
73	5	5021		Paalkuil P1	Dakpan (tegula)	1		2,4	184		Romeins	Romeinse periode
73	5	5021		Paalkuil P1	Fragment (imbrex)	1		2,1	28			Romeinse periode
75	5	5001		Greppel G1	Dakpan (tegula)	1		4	228	Secundair verbrand; Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	
76	5	5005		Kuil	Fragment (tegula)	1		2,7	52	Flensfragment	Romeins	
78	5	5002	6	Waterput	Dakpan (tegula)	1		3,4	374	Flensfragment	Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
79	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (tegula)	3		2,0; 2,5; 3,0	1180	Flensfragmenten	Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
79	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (tegula)	4		2,6 (2x); 3,3; 4,7	2374	1 fragment is secundair verbrand; 1 fragment is kromgetrokken tijdens bakproces; 1 fragment kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
79	5	5002 1,2,3		Waterput	Dakpan (imbrex)	1		1,7	114		Romeins	Romeins, 0-250 n. Chr.
79	5	5002 1,2,3		Waterput	Fragmenten	3			194			
81	5	5008	9	Waterput	Dakpan (imbrex)	1		1,7	202		Romeins	Romeins

Vondstnr	WP	Spoor	Laag	Archeologische context	Soort bouwmateriaal	Aantal fragmenten	Kleur	Dikte (cm)	Gewicht (g)	Opmerkingen	Datering	Datering context op basis aardewerk
82	5	5008	7	Waterput	Dakpan (tegula)	2		2,3 en 2,4	758	2 flensfragmenten; 1 fragment is secundair verbrand	Romeins	Romeins
82	5	5008	7	Waterput	Fragment	1			52			Romeins
85	5	5008	1	Waterput	Dakpan (tegula)	1		2,9	534	Flensfragment met uitsnijding (type C); Met deel van pootafdruk (wrs. hond)	Romeins	Romeins
85	5	5008	1	Waterput	Dakpan (tegula)	4		2,7 (2x); 2,8;	970	Flensfragmenten; 1 fragment toont een deel van een schuine uitsnijding (Type A, B, C of F)	Romeins	Romeins
85	5	5008	1	Waterput	Dakpan (tegula)	7		2,1; 2,4 (2x); 2,5; 2,7; 2,8 en 3,8;	1958	Verschillende baksels	Romeins	Romeins
85	5	5008	1	Waterput	Dakpan (imbrex)	3		1,7 (2x); 2,4	570		Romeins	Romeins
85	5	5008	1	Waterput	Fragment	1			42			
98	5	5029		Paalkuil	Dakpan of baksteen?	1		5,1	480	Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.		
101	5	5012		Paalkuil	Dakpan (tegula)	1		2,7	348	Flensfragment; Secundair verbrand	Romeins	
103	2	2018		Paalkuil	Dakpan (imbrex)	1		1,7	22		Romeins	
104	2	2039		Paalkuil	Dakpan (fragment)	1			28		Romeins	
109	2	2040		Paalkuil structuur B2	Fragmenten	5			154		Romeins	
117	4	4014		Greppel G1	Dakpan (tegula)	2		3,1 en 3	514		Romeins	
118	4	4016		Greppel G1	Dakpan (tegula)	1		4,5	114	Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	
118	4	4016		Greppel G1	Fragment	1			16			
119	4	4016		Greppel G1	Dakpan (tegula)	1			330	Flensfragment	Romeins	
119	4	4016		Greppel G1	Fragment	1			12			
121	4	4014		Greppel G1	Dakpan (tegula)	2		2,4 en 2,8	480		Romeins	
125	4	4018	1	Kuil	Dakpan (tegula)	1		4,8	224	Harde bakking; Kan op basis van dikte ook een fragment van een later zijn.	Romeins	
125	4	4018	1	Kuil	Dakpan (tegula)	1			116		Romeins	
19	3	3003		Paalkuil B1	Verbrande leem	2			38			Romeins, 1ste eeuw
24	3	3002		Paalkuil B1	Verbrande leem	1			24			Romeins, 1ste eeuw
30	5	3008	2	Paalkuil B1	Verbrande leem	1			8	In 2 stukken gebroken		Romeins, 1ste eeuw
46	3	3004	1,2	Kuil B1	Verbrande leem	20			68			Romeins, 1ste eeuw
64	4	4012		1 Paalkuil	Verbrande leem	1			70			
71	5	5007		1 Paalkuil	Verbrande leem	7			28			
99	2	2009		Paalkuil	Verbrande leem	1			36	Mogelijk fragment van dakpan		