Conserveringsrapport Metaalvondsten

Projectnaam:	Mechelen Rode Kruisplein DO
Projectnummer:	S-26.0206
Auteur (en actor):	M. Hendriksen (KNA-Specialist Conservering-Senior KNA-specialist Materialen)
Uitvoeringsperiode:	9-6-2026 tot 16-6-2026
Versie:	Definitief
Datum en paraaf: 16-6-2026	

Afkorting	Metaalsoort
MCU	Koper- koperlegering
MAG	Zilver
MPB/MSN	Lood of tin (legering)

Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
13 95 103 235 247 405 731	Vingerhoed Vingerhoed Vingerhoed Vingerhoed Vingerhoed Naairing Naairing	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Bij enkele exemplaren ontbreken delen of zijn er scheuren aanwezig. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld met Benzotriazole tegen de vorming van bronspest. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
90 124	Kandelaar Kandelaar	MPB/SN	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Delen ontbreken, scheuren aanwezig en de objecten zijn sterk vervormd. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.







Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
93 608 616 725 772 850 868 901	Kandelaar Penning Spinlood Textiellood Insigne Textiellood Textiellood Miniatuur	MPB/SN	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Delen ontbreken, of zijn er scheuren aanwezig en de objecten zijn sterk vervormd. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
111 143 709 717 720 726 885	Miniatuur Riemtong Gesp Stilus Ring Riemtong Lepel	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Bij enkele exemplaren ontbreken delen of zijn er scheuren aanwezig. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld met Benzotriazole tegen de vorming van bronspest. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.
911	Riemtong	MPB/MSN	Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. Het voorwerp is zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
150 330 346 424	Riemtong Gesp Steelfragment Riemhanger	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld met Benzotriazole tegen de vorming van bronspest. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.
730	Munt	MAG	Weken in oplossing van ascorbinezuur en demiwater. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72. Het voorwerp is zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
403 256 597 456 938	Spinlood Miniatuur Penning Textiellood Onbekend	MPB/SN	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Delen ontbreken of zijn sterk vervormd. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
455	Gesp	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld met Benzotriazole tegen de vorming van bronspest. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. Het voorwerp is zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.





Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
685 242 530	Beslag Rekenpenning Munt	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Bij enkele exemplaren ontbreken delen. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Weken in oplossing van ascorbinezuur en demiwater. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.
104 831 240 239 237	Munt Munt Munt Munt Munt 2 stuks	MAG	Weken in oplossing van ascorbinezuur en demiwater. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Geïmpregneerd met paraloid B72. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.







Vondst	Omschrijving	Materiaal	Conditie en behandeling
813 832 887 927	Gesp Rekenpenning Rekenpenning Muntgewicht	MCU	Bedekt met aangehecht bodemmateriaal en corrosie. Foto links is voor de behandeling en toont de staat van het object bij intake. Handmatig verwijderen van aangekoekt bodemmateriaal en corrosie. Behandeld met Benzotriazole tegen de vorming van bronspest. Geïmpregneerd met paraloid B72 en afdeklaag van microkristallijne was. De voorwerpen zijn zo beschermd tegen de inwerking van vocht, stof en zuurstof.



