

CONSERVATIEFICHE

ARCHEOLOGISCHE
CONSERVATIE

IDENTIFICATIE

Inventarisnummer: 239 BRBL018 2018 J 322
Materiaal: Hout
Object: Fragmenten van 2 verschillende kommen

BEWAARTOESTAND VOOR BEHANDELING

Bewaring: In water in een afgesloten emmer
Fysieke stabiliteit: Gebroken
Chemische stabiliteit: /
Eerdere behandelingen: Gewassen met water.
Opmerkingen: /

BEHANDELING

Reiniging: Mechanisch: Met borstels en water
Onder vergroting
Chemische stabilisatie: Het hout werd geïmpregneerd met PEG 300-4000, daarna gevriesdroogd.
Fysieke stabilisatie: /
Verlijming: 35% Paraloid B72 in aceton-ethanol mengsel
Beschermlaag: Microkristallijne was
Verpakking: Verpakt op maat in PE-schuimfolie en PE-bubbelfolie in luchtdoorlaatbare PE-bak.
Opmerkingen: Niet luchtdicht verpakken om condensvorming en microklimaat te vermijden.

BEWARINGSADVIES & HANTERING

Hantering: Hanteren met handschoenen, bij voorkeur nitril of vinyl.
Verpakking: Inert en zuurvrij, niet luchtdicht.
Bewaren: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 18-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-55% en een maximale schommeling van 3% RV/24u.
Toonstellen: In een gecontroleerde omgeving met stabiele temperatuur (liefst 18-20°C) en een relatieve vochtigheid (RV) van 45-55% en een maximale schommeling van 3% RV/24u. Max. 50 lux bij langdurige belichting, bij voorkeur koude lichtbronnen gebruiken en afschermen van UV-licht en luchtvervuiling.
De ruimte/vitrinekast moet vrij zijn van organisch materiaal (papier, hout,

vezelplaat, katoen, enz.).

Voor optimale bewaaromstandigheden is het belangrijk dat het object elk half jaar gecontroleerd wordt op tekenen van achteruitgang, zoals afschilfering, barsten en verkleuringen.

DOCUMENTATIE

Foto's voor conservatie



Foto's na conservatie



Alle foto's werden ook aan de database toegevoegd en zijn consulteerbaar via www.monarcheo.be.